

		SCHEDA DATI TECNICI E CARATTERISTICHE PHYSICAL PROPERTIES AND THECNICAL INFORMATIONS	
DENOMINAZIONE COMMERCIALE /COMMERCIAL NAME		COMPOSIZIONE / COMPOSITION	
		EPDM + CR	
STRUTTURA CELLULARE / CELLULAR STUCTURE		GOMMA ESPANSA CELLULE CHIUSE /_FOAM RUBBER CLOSE CELL	
COLORE / COLOUR		NERO / BLACK	
DUREZZA / HARDNESS	SHORE 00	55±5	
PESO SPECIFICO / DENSITY (Kg/m³)	ISO 845-88	130 ± 20	
CARICO DEFORMAZIONE / COMPRESSION DEFLECTION	ASTM D1056-00 50% (kPa)	110	
COMPRESSION SET 50%/ 22h 70°C	ASTM D1056-00	<20%	
ASSORBIMENTO ACQUA / WATER ABSORPTION	ASTM D 1056-00	< 5 %	
RITIRO LINEARE / LINEAR SHRINKAGE	22 h 70°C	< 5%	
ALLUNGAMENTO A ROTTURA / ELONGATION AT BREAK	ISO 1798-97	≥ 180 %	
CARICO DI ROTTURA / TENSILE STRENGTH	ISO 1798-97	≥ 500 kPa	
TEMPERATURA IN UTILIZZO / TEMPERATURE RANGE	COSTANTE / CONSTANT	- 40 °C / + 70° C	
	INTERMITTENTE /INTERMITTENT	MAX + 100°C	
RESISTENZA / RESISTANCE	ARIA + U.V. / AIR + U.V.	ECCELLENTE / EXCELLENT	
	OZONE	BUONA / GOOD	
	OLIO / OIL	SCARSA / POOR	
	ACIDS	BUONA / GOOD	
	FUOCO / FIRE (FMVSS 302)	CONFORME / PASS	
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	CFC & HCFC FREE		
RICICLAGGIO	PUO' ESSERE RICICLATO / CAN BE RECYCLED		